

CE 40

aquastatic

Elastična fugirna masa do 8 mm

LASTNOSTI

- Elastična
- Vodotesna
- Zelo dobra oprijemljivost
- Popolna obstojnost barv
- Popolnoma gladka
- Silica Active tehnologija zagotavlja:
 - povečano odpornost proti praskam in praskam;
 - optimizirano barvno odpornost in homogeno površino;
 - optimiziran čas sušenja – zelo primerno za gres.
- Odpornost na plesen in umazanijo zahvaljujoč „Tri-oProtection“ zaščiti in „Aquastatic“ učinku.
- Primerna za porcelan, keramiko, steklo, mozaik, naravni kamen, in marmor.
- Za notranjo in zunanjo uporabo; vlažna področja, talno gretje, balkoni, terase ipd,

PODROČJA UPORABE

Za fugiranje keramičnih, steklenih in kamnitih ploščic (tudi za marmor), na navpičnih in vodoravnih površinah. Zaradi visoke stopnje hidrofobnosti (vodonepropustnosti) fugirne mase (aqua-statični učinek), se kapljice vode zadržujejo na površini in ne prodirajo v njeno strukturo. Ta prednost omogoča uporabo fugirne mase na mestih, ki so posebej izpostavljena vodi, kot npr. v kopalnici, kuhinji itd. Primerna je za notranjo in zunanjo uporabo. Priporočena se v primeru polaganja ploščic na neravne površine: sistemi talnega gretja, iverica in mavčne plošče. CE 40 ustreza standardom PN-EN 13888:2004, razred CG2 ArW (visoka in trpežna odpornost)

PRIPRAVA PODLAGE

Površine, ki jih fugiramo, morajo biti trdne in suhe. S fugiranjem pričnite šele, ko je lepilo popolnoma suho. Pred pričetkom fugiranja preverite primernost fugirne mase CE 40 za ploščice. Očistite robove ploščic in jih navlažite z gobo.



CG2 ArW (PN-EN:13888)



CERESIT_C_CE40_TDS_11.14

Fugirna masa doseže popolno hidrofobnost (vodonepropustnost) 5 dni po uporabi.

UPORABA:

V izmerjeno količino čiste in hladne vode dodajte ustrezno količino fugirne mase CE 40. Mešajte tako dolgo, da dobite homogeno maso, brez grudic. Maso nanesite na površino z gumijasto ali plastično lopatico.

V roku 15 minut odstranite ostanke fugirne mase z vlažno in čisto gobo. Suhi film odstranite z mehko krpo.

OPOZORILO

Dokler se fuge popolnoma ne posušijo, jih zaščitite pred dežjem, roso in nižjimi temperaturami od +5°C. Zaradi intenzivnega drgnjenja fug pri čiščenju, se te lahko poškodujejo in postanejo hrapave. Vlažna podlaga pod ploščicami, različno doziranje vode, neenakomerni pogoji sušenja lahko povzročijo neenakomerno barvo fuge. Fugirna masa CE 40 vsebuje cement, ki v vodi reagira alkalno. Pred fugiranjem kamnitih in marmornih ploščic ter mozaika je priporočljivo testiranje na manjši površini. V primeru stika s kožo takoj temeljito sperite z vodo. V primeru stika z očmi sperite z dosti čiste vode in poiščite zdravniško pomoč. Hraniti izven dosega otrok. Z objavo te tehnične informacije vse predhodne prenehajo veljati.

SKLADIŠČENJE

Rok uporabe: najmanj 24 mesecev od datuma odtisnjene-
nega na embalaži. Skladiščiti v suhem prostoru in v ori-
ginalno zaprti embalaži.

TEHNIČNI PODATKI

Razmerje mešanja: 0,6 l vode na 2 kg
1,5 l vode na 5 kg

Čas uporabe: do 2 ur.

Temperatura uporabe: od +5 do +25°C

Možnost hoje: po 9 urah.

Temperaturna odpornost: od -30 do +70°C

Povprečna poraba: od 0,4 do 0,7kg/m², odvisna od ve-
likosti ploščic in širine fug.

Proizvajalec: Henkel Avstrija

Distributer za Slovenijo:

Henkel Slovenija d.o.o.,
Industrijska ulica 23,
2506 Maribor, Slovenija,
Tel.: 02 / 22 22 281
www.ceresit.si