


CM 9

Lepilo za ploščice BASE

Tanko in srednje slojno lepilo za talne in stenske keramične ploščice, za notranjo uporabo

LASTNOSTI

- Za debelino sloja od 4 do 10 mm
- Za vpojno keramiko
- Za neravne površine
- Visoka vzdržljivost
- Ekonomično



PODROČJA UPORABE

Za polaganje keramičnih ploščic, ploščic iz naravnega vpojnega kamna in terakot ploščic. Za vse ploščice, ki vsebujejo cement kot vezivo. Pri namestitvi nevpojnih ploščic uporabite fleksibilno lepilo CM 16.

PRIPRAVA PODLAGE

Ceresit CM 9 mešajte z čisto vodo, dokler se grudice popolnoma ne raztopijo. Počakajte 5 minut in nato ponovno premešajte. Bodite pozorni na čas nastajanja kožice, ki je pribl. od 15 do 20 minut. Lepilo nanesite na površino z ustrezno nazobčano lopatico, tako da pokrijete vsaj 65% vodo, ostale otrdele dele pa lahko odstranite samo mehansko.



POMEMBNE INFORMACIJE

CM 9 je treba uporabiti v skladu z opisanimi navodili. Navedene značilnosti so pridobljene na podlagi testov in primerov uporabe. Predlagani načini uporabe se spreminjajo odvisno od lokacije in pogojev dela in zaradi tega predstavljajo samo napotke brez garancije na delo, kajti na pogoje in način izvedbe dela nimamo vplivov.

NAVODILA ZA UPORABO

Ceresit CM 9 lepi na vse trdne, suhe in čiste površine. Površine ne smejo vsebovati sestavin, ki povzročajo odlepljenje (olje, mast, umazanija, prah..). Razpoke do 1 cm lahko zapolnite s CM 9 en dan pred lepljenjem. V primeru lepljenja vpojnih površin (beton, mavčne plošče), dan pred nanašanjem lepila obvezno premažite z ustreznim predpremazom. Pustite premaz, da se suši od 4 do 12 ur.

OPOMBE IN OPOZORILA

Delo opravljajte samo v suhih prostorih pri temperaturah od +5°C do +30°C. Klimatski pogoji lahko upočasnijo oz. pospešijo postopek strjevanja. Ceresit CM 9 vsebuje dražilne sestavine - cement, ki skupaj z vodo reagirajo alkalno. Zaradi tega zaščitite kožo in oči. V primeru stika z očmi izperite z vodo in takoj poiščite zdravniško pomoč.

PAKIRANJE

Papirnate vreče, 25 kg.

SKLADIŠČENJE

Do 12 mesecev v suhem prostoru.

ODLAGANJE ODPADKOV

Reciklirati samo popolnoma prazno embalažo. Odstranite ostanke strjenega produkta kot industrijski odpad, podoben gospodinjstvom odpadkom ali v kontejnerjih za komercialni/gradbeni odpad. Neutrjene ostanke izdelka odstranite kot nevaren odpad. Evropski kodeks odpadkov; 17 01 01 beton.

TEHNIČNI PODATKI

Osnova:	Cementna zmes z mineralnimi polnili in modificiranimi dodatki
Razmerje mešanja:	6,25 vode na 25 kg
Gostota prahu:	ca. 1,49 kg/dm ³
Odprti čas:	15 - 20 minut
Zdrs:	zmanjšano
Čas uporabe:	3 ure
Možnost fugiranja :	po 24 urah
Delovna temperatura:	+5°C do +30°C
Razred lepila:	C1 v skladu s standardom EN 12004:2007

PORABA

Globina zoba (mm)	CM 9 (kg/m ²)
4	2,0
6	2,7
8	3,2
10	3,8

