

# CM 77 UltraFLEX

**Večnamensko lepilo za fleksibilno polaganje keramičnih ploščic na težavnih površinah**

## LASTNOSTI

- zelo obstojno in visoka lepljivost
- trajno elastično
- brez predpremaza za večino podlag
- pripravljeno za uporabo
- večnamensko lepilo za polaganje različnih materialov
- čas strjevanja je prilagojen
- odporno na kemijske obremenitve
- ne vsebuje vode in topil

## PODROČJA UPORABE

CM 77 lepilo se uporablja za polaganje keramičnih ploščic, marmorja, naravnega kamna, klinkerja, ivernih plošč, porcelana, steklenih mozaikov in drugo. Lahko se uporablja tudi za povezovanje strukturnih elementov, montažnih komponent, profilov in členov. Za notranjo in zunanjo uporabo.

CM 77 zagotavlja dolgotrajno vez za vse težavne površine, še posebej za površine, ki vibrirajo. Primerno brez predpremaza za kovinske, lesene, cementne in betonske podlage, cementne estrihe (stare več kot 28 dni), iverne plošče, stare ploščice, umetni kamen in za talno gretnje.

CM 77 je primeren tudi za svež (zelen) beton ali estrih. V tem primeru je potrebno površino premazati z ustreznim predpremazom. CM 77 je primeren tudi za površine, ki so podvržene kemijskim vplivom in konstantni vlagi, kot na primer: avtopralnice, terme, javne kuhinje, pivovarne, silosi, prostori za živali, mlekarne, sirarne, bazeni in laboratoriji.

## PRIPRAVA POVRŠINE

CM 77 je odlična rešitev za prenovo prostorov ali novogradnjo, zunaj ali znotraj. CM 77 ima dober oprijem na vse površine, ki so trdne, čiste, suhe in brez delcev ki bi lahko povzročile odstopanje.

Nečistoča in nestabilno delci morajo biti predhodno fizično odstranjeni. Neravnine se morajo izravnati in luknje zadelati 12 ur pred nanosom lepila.

## UPORABA

CM 77 se nanaša v tankem sloju. Lepljivi sloj poškopite z vodo, da se pospeši čas sušenja. Pozor: Lepilo samo poškopite, brez polivanja in večjih količin vode. V kolikor med delom lepila ne uporabljate ga pokrijte s pokrovom. V primeru daljše ne-uporabe lepila, pokrijte vedro z folijo in zaprite s pokrovom.



Pri polaganju keramičnih ploščic v prostorih, ki so podvrženi težavnim površinam (terme, kopališča) je potrebno celotne površine zaščititi – hidroizolirati (odvisno od namembnosti) s Ceresit CE 49 Epoxy Flexi Seal tesnilom ali CL 69 hidroizolacijsko membrano oziroma podobnimi izdelki. V kotih, na vogalih in spojih je potrebno uporabiti Ceresit CL 52 tesnilni trak in CL 56/CL 57 kotne elemente pa je potrebno vstaviti v hidroizolacijski sloj. Ostanke svežega lepila odstranite z oljem ali Tangit čistilnim robcem. Za čiščenje ne uporabljajte vode. Ko se lepilo strdi, se lahko odstrani samo mehansko. Orodje je potrebno očistiti takoj po uporabi s suho krpo ali s pomočjo olja. Orodje se lahko očisti tudi z Tangit čistilnimi robci. Fugiranje je možno po 24 urah

## OPOZORILA

CM 77 je lepilo na osnovi »Silane polimerov«, ki se strjuje v stiku z vlago. Zaradi tega ni mogoče orodja ali površine po uporabi očistiti z vodo. Površina se predhodno očisti s suho krpo. Ostanke lepila se lahko odstranijo z alkoholom, oljem ali razredčilom. Odstranite površinski sloj lepila, ki se je formiral na površini (npr. zaradi nepravilnega skladiščenja). Ne ga zmešati z vsebino. Odprto vedro dobro zatesnite in zaprite.

## SKLADIŠČENJE

Hraniti na suhem in v originalno zapakirani embalaži.

**ROK UPORABE:** 12 mesecev od datuma proizvodnje v kolikor je skladiščeno na suhem in hladnem v originalno zapakirani embalaži. V primeru uporabe je potrebno vedro dobro zapreti in zatesniti.

## PAKIRANJE

Vedro, 6 kg.

## TEHNIČNI PODATKI

**Osnova:** reakcijska smola na osnovi silana z mineralnimi polnili in dodatki

**Specifična teža:**  
1,6 kg/m<sup>2</sup>

**Temperatura med nanosom:**  
od +5°C do +35°C

**Odpri čas:**  
pribl. 25 min.

**Vertikalni zdrs:**  
≤ 0,2 mm

**Možnost fugiranja:**  
po 24 urah

**Odpornost na kemikalije:**  
po 7 dneh

**Temperaturna obstojnost:**  
od -30°C do +70°C

**Strižna trdnost:**  
≥ 2 N/mm<sup>2</sup> pri skladiščnih pogojih

**Barva:** bela

**Poraba:**

Debelina zoba po DIN 18 157 v mm	Poraba (kg/m <sup>2</sup> )
3	1.3
4	1.4
6	3.0
8	3.4

Distributer za Slovenijo:  
Henkel Slovenija d.o.o.  
Industrijska ul. 23  
2506 Maribor  
Tel.: 02 / 22 22 281  
[www.ceresit.si](http://www.ceresit.si)