

CM 17 SUPER FLEX

Izredno fleksibilno lepilo za ploščice

LASTNOSTI

- za zunanaj in znotraj
- za vse vpojne in nevpojne podlage
- še posebej primerno za balkone, terase in vrtno plavalne bazene
- povečana odpornost na mehanske in temperaturne vplive
- za površine s talnim gretjem

PODROČJA UPORABE

Lepilna malta Ceresit CM 17 je primerna za lepljenje keramičnih materialov, porcelanskih ploščic na vpojne in nevpojne površine (beton, cementni ometi, cementni in anhidritni estrihi, obloge iz vlaken in gipsa, vodoodporni tesnilni sistemi na osnovi cementa in polimera, stare keramične obloge in stre pleskane obloge z dobro trdnostjo). Za sisteme s talnim gretjem, balkone, terase in fasade ter vrtno plavalne bazene.

PRIPRAVA POVRŠINE


Ceresit CM 17 lepi na trdne, suhe in čiste površine. Površine, na katere lepimo, ne smejo vsebovati sestavin, ki povzročajo odlepljenje.

Površine na osnovi gipsa, lahkega betona, obloge iz vlaken in premažite z ustreznim razredčenim predpremazom Ceresit. Površin, ki so obložene s starimi keramičnimi ploščicami ter barvane površine (ki so še vedno trdne) ni potrebno premazati s predpremazom.

UPORABA

Ceresit CM 17 mešajte s čisto vodo, dokler se grudice popolnoma ne raztopijo. Za 25 kg prahu potrebujete 7,5-8,0 l vode. Maso pustite počivati ca. 10 minut in jo nato ponovno premešajte.

Lepilo nanesite na površino z ustrežno nazobčano lopatico. Ploščice namestite na površino, ko je lepilo še vlažno in jih pritiskate z ustrežno silo. Lepilo nanesite le na toliko površine, kot je boste lahko obdelali v 30 minutah (odprti čas). Pri zunanji uporabi nanesite tanek sloj lepila tudi na ploščice.



OPOZORILA

Ceresit CM 17 vsebuje dražilne sestavine - cement, ki skupaj z vodo reagira alkalno. Zaradi tega zaščitite kožo in oči. V primeru stika z očmi izperite z vodo in takoj poiščite zdravniško pomoč.

Embalažo reciklirajte in odstranite samo, ko je popolnoma prazna. Ostanke strjenega lepila odstranite na zbirno mesto za gradbene odpadke. Izdelka ne odstranjujte na zemljo, v naravne vode in odvode.

SKLADIŠČENJE

Izdelek skladiščite v suhih in hladnih prostorih, v originalni, nepoškodovani embalaži.

ROK UPORABE: najmanj 12 mesecev od datuma proizvodnje

PAKIRANJE

Papirnate vreče, 25 kg.

TEHNIČNI PODATKI

SESTAVINE:

Cement, pesek, mineralna polnila, nerazpršilen prah in ostali dodatki.

Gostota prahu:

ca. 1300 kg/m³

Razmerje mešanja:

ca. 7,5 - 8,0 l vode za 25 kg

Čas uporabe:
do 4 ur

Delovna temperatura:
od +5 °C do +30 °C

Odprti čas:
30 minut

Drsenje:
< 0,2 mm

Temperaturna odpornost:
od - 30 °C do + 70 °C

Možnost fugiranja:
24 ur

Razteznost:
> 1,3 N/mm² po 28 dnevih

PORABA:
1,5 kg/m²/mm (3-6 kg/m², odvisno od površine in globine
zobcev na lopatici)

Distributer za Slovenijo:
Henkel Slovenija d.o.o.
Industrijska ul. 23
2506 Maribor
Tel.: 02 / 22 22 281
Faks: 02 / 22 22 283
www.ceresit.si