


CM 17

Fleksibilno lepilo za ploščice

Izredno fleksibilno lepilo za lepljenje ploščic na deformirane in kritične podlage. Za zunanjo in notranjo uporabo.

LASTNOSTI

- razred S1
- za ne vpojno keramiko (stekleni mozaik)
- izjemno fleksibilno
- za oblaganje fasade s keramiko
- za postavljanje ploščic velikega formata na kritične podlage
- za balkone, terase in bazene
- za sisteme s talnim gretnjem
- podaljšan čas obdelave
- visoka trdnost
- odporno na različne vremenske razmere
- za debelino sloja od 2 do 3 mm



PODROČJA UPORABE

Lepilna malta Ceresit CM 17 je primerna za polaganje ploščic na sisteme s talnim gretnjem, na različne keramične materiale in na oljne barve. Za kuhinje, kopalnice, balkone, terase in fasade kot tudi za betonske elemente (stare najmanj 3 mesece). Idealna za uporabo na kritičnih površinah.

PRIPRAVA PODLAGE

Ceresit CM 17 je primeren za vse trdne, čiste in suhe površine brez snovi, ki lahko zmanjšajo oprijem. S podlage odstranite: vso umazanijo, prah, olja in masti.

NAVODILA ZA UPORABO

Lepilo CM 17 nanesite na površino z ustrezno nazobčano lopatico, tako da pokrijete vsaj 65% površine. Fugiranje je dovoljeno po 24h. Klimatski pogoji lahko upočasnijo, oz. pospešijo postopek sušenja. Za polaganje ploščic na fasadi uporabite ploščice mase do 30 kg. Poskrbite, da imajo ploščice večjih dimenzij horizontalno podporo v vsaki vrsti. Mehansko pritrjevanje je potrebno v obeh primerih.

Ceresit CM 17 mešajte s čisto vodo, dokler se grudice popolnoma ne raztopijo. Za 25 kg prahu potrebujete 6,75-7,5 l vode. V slučaju uporabe samo manjšega dela vsebine vreče, zmešajte vsebino CM 17 z vodo v razmerju 3:1. Počakajte 10 minut in nato ponovno premešajte. Bodite pozorni na čas nastanka kože, ki je pribl. 15-20 minut.

POMEMBNE INFORMACIJE

CM 17 je treba uporabiti v skladu z opisanimi navodili. Navedene značilnosti so pridobljene na podlagi testov in primerov uporabe. Predlagani načini uporabe se spreminjajo odvisno od lokacije in pogojev dela in zaradi tega predstavljajo samo napotke brez garancije na delo, kajti na pogoje in način izvedbe dela nimamo vplivov.

PAKIRANJE

Papirnate vreče, 25 kg.

SKLADIŠČENJE

Najmanj 12 mesecev v suhih in hladnih prostorih.

ODLAGANJE ODPADKOV

Reciklirati samo popolnoma prazno embalažo. Odstranite ostanke strjenega produkta kot industrijski odpad, podoben gospodinjstvom odpadkom ali v kontejnerjih za komercialni/gradbeni odpad. Neutrjene ostanke izdelka odstranite kot nevarni odpadki. Evropski kodeks odpadkov: 17 01 01 beton.

TEHNIČNI PODATKI

Osnova: Cementna zmes z mineralnimi polnili in modificiranimi dodatki

Nasipna teža: 1,30 kg/dm³

Razmerje mešanja: 6,75 – 7,25 l vode za 25 kg

Čas zorenja: 5-10 minut

Odprti čas: 30 minut

Zdrs: ≤ 0,5 mm

Delovni čas: pribl. 2 uri

Fugiranje: po 24 urah

Temperaturna obstojnost: + 5°C do + 30°C

Temperaturna odpornost: od -30°C do +70°C

Razred lepila: **C2TES1 v skladu s standardom EN 12004:2007**

OPOZORILA

Delo mora biti opravljeno pri temperaturi zraka +5°C in +30°C. CM 17 vsebuje cement in v stiku z vlago, ustvarja močno alkalno reakcijo, zato je potrebno zaščititi kožo in oči. V primeru stika z očmi izperite z vodo in takoj poiščite zdravniško pomoč.

PORABA

Globina zoba (mm)	CM 17 (kg/m ²)
3	1,7
4	2,0
8	2,7
10	3,2

